

rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD




Qualitätsmerkmale

Eiche, Robinie unbesäumt, RUSTIC



www.retttenmeier.com

EICHE, ROBINIE UNBESÄUMT, RUSTIC



WEITERE INFO

Begriffsdefinition

Gütebestimmung für Hartholz unter Berücksichtigung der rettenmeier® DO IT WOOD Qualitätsnorm.

Produktvorteile

qualitätsüberwacht, egalisiert, gehobelt, technisch getrocknet, pflegeleicht, FSC® 100 % zertifiziert, ressourcenschonend, umweltfreundlich.

Anwendungsbereiche

sämtliche kreative Gestaltungen in Naturholzoptik.

Oberflächenbeschaffenheit

zweiseitig egalisiertgehobelt

Maßabweichungen

Länge ± 25 mm, Breite ± 5 cm (unbesäumt), Stärke ± 3 mm zulässig, (Holzbezugsfeuchte 20 %)

Verzug

Beim naturprodukt Holz kann es zu Verzug kommen. Durch bauseitigen Zuschnitt kann der Verzug vermindert werden. Nicht jedes Stück kann in der ganzen Länge verzugsfrei sein.

Sortierungsmerkmale

Anforderungen an Eiche, Robinie Massivholzbretter unbesäumt, Sortierung rustikal, mindestens 1 Seite muss diesen Anforderungen entsprechen.

Hinweis

Bei Holz des Sortimentes rettenmeier® DO IT WOOD handelt es sich um Naturprodukte. Kleine Fehler in der Holzstruktur entsprechen der natürlichen Variabilität und sind deshalb zu tolerieren.

LEGENDE



erlaubt



genaue Definition
beachten



nicht erlaubt

ABMESSUNGEN

Abmessung auf Einleger

15 - 20 cm
20 - 25 cm
26 - 30 cm
30 - 35 cm
36 - 40 cm

max. Breite

20 cm
26 cm
30 cm
36 cm
45 cm



Äste

Äste in beliebiger Form, Größe und Anzahl zulässig, Durchfalläste unzulässig (größer 30 mm). Astausbrüche erlaubt.



Fest verwachsener Ast



Astausbrüche



Schwarzäste



Durchfalläste - bis 30 mm zulässig



Kantenausbruch - bis 50 mm zulässig

Baumkante

Gewolbt, beidseitig durchgehend, noch anhaftender Rindenanteil, soweit produktionstechnisch möglich



Druckholz

zulässig



Fäule

unzulässig



Hobelfehler

zulässig



Hobelschläge > 3 mm

Holzfeuchte

maximal 20 %



Insektenfraßstellen

vereinzelt zulässig



mechanische Beschädigung

geringfügig zulässig



Rindeneinschluss

zulässig



Risse

zulässig bis 1/3 der Brettlänge, Trocken- und Haarrisse erlaubt



Verfärbung / Vergrauung

zulässig

Eiche, Robinie vergraut und dunkelt unter Lichteinwirkung bzw. Bewitterung bis hin zu einer silbergrauen Patina nach; dies ist kein Reklamationsgrund



abgetrocknete Wasserflecken einseitig

nasse Ware